


Stainless & Nickel Alloys



ArcelorMittal

**Pręty ze stopów niklu ciągnięte na zimno**  
Średnica: od 4 do 20 mm





## Zastosowania:

- Przemysł chemiczny, spożywczy, produkcja papieru
- Ogrzewanie przemysłowe
- Przemysł samochodowy
- Farmaceutyczny
- Przemysł energetyczny ( rury, elementy turbin gazowych...)
- Przemysł petrochemiczny i gazownictwo ( pierścienie, zawory, rury..)
- Inżynieria morska, lotnicza i jądrowa
- Zawory bezpieczeństwa, narzędzia medyczne

## Wykończenie:

- Ciągnięte na zimno
- Wyżarzane
- Starzone
- Prostowane

## Certyfikacje:

- EN ISO 9001
- ISO/TS 16949
- EN 9100
- ISO 14001

Gatunki	Werkst.	UNS	ASTM	AMS
<b>Odporność na temperaturę i korozję</b>				
NY600	2.4816	N06600	B166	5665
NY601	2.4581	N06601	B166	--
NY800	1.4876	N08800	B408	5766
NY810	1.4958	N08810	B408	5766
NY811	1.4959	N08811	B408	5766
SY22	2.4602	N06022	B574	--
SY218	--	S21800	A193	--
SY276	2.4819	N10276	B574	--
SY286	1.4980	S66286	A638	5731...
SY617	2.4663	N06617	B166	5887
SY625	2.4856	N06625	B446	5666...
SY706	--	N09706	--	--
SY718	2.4668	N07718	B637	5662...
SY750	2.4669	N07750	B637	5667...
SY80A	2.4952	N07080	B637	--
SY825	1.4858	N08825	B425	--
SY926	1.4529	N08926	B649	--
PHYNOX	2.4711	R30003	F1058	5875

Gatunki	Werkst.	UNS	ASTM	AMS
<b>Stopy o kontrolowanej rozszerzalności</b>				
INVAR®	1.3912	K93600	F1684	--
N42	1.3917	K94100	F30	--
DILVER P	1.3981	K94610	F15-F29	7726-7727

## Stopy magnetyczne

MUMETAL	2.4595	N14080	A753	--
SUPRA 50	1.3922	K94800	F30	--
DURIMPHY	1.6358	K93120	--	--

## Stopy niklu - stopy NiCu

NI200	2.4066	N02200	B160	--
NI201	2.4061	N02201	B160	--
PHY400	2.4360	N04400	B164	4675

	Standardowe formaty	Wykończenie
Walcówka	od średnicy 5,5 mm do 21 mm	trawiona
Pręty ciągnięte na zimno	od średnicy 4 mm do 20 mm	ciągnięte lub szlifowane
Pręty okrągłe	od średnicy 20 mm do 400 mm	szlifowane, łuszczone lub obrabiane
Pręty o przekroju kwadratowym	od 80 mm <sup>2</sup> do 400 mm <sup>2</sup>	szlifowane lub precyzyjnie szlifowane
Płyty	Grubości od 6 do 250mm - Szerokość od 600 do 3000 mm	trawione lub śrutowane

Prosimy o kontakt we wszystkich innych kwestiach dot. gatunków lub wymiarów materiałów produkowanych w Imphy

ArcelorMittal | Stainless & Nickel Alloys

BP1  
58160 Imphy  
FRANCE

t +33 (0)3 86 21 32 41  
+33 (0)3 86 21 30 23  
f +33 (0)3 86 21 31 16  
e nickel.alloys@arcelormittal.com

www.arcelormittal.com/stainlessandnickelalloys